

高仕上がりでトマリのよい環境配慮型モノコートホワイト

レタンPGエコ マルチホワイト

RETAN PG ECO MULTI WHITE

ベース 5:1 硬化剤



コード	製品名	容量	特長・摘要
381-536	レタンPGエコ マルチホワイト ベース	4kg、16kg	●高仕上がりでトマリが良く、塗装回数の削減が可能。
381-011	レタンPGエコ モノコート 硬化剤	1kg、4kg	

(注)ホワイト系ソリッド塗色の調色に対して各種ウレタン系塗料およびFC原色で調色することにより、モノコートによる塗装が可能。

●乾燥

項目	温度	20℃	60℃
指触乾燥		8分	—
コンパウンド磨き可能		6時間	20分
屋外放置可能		12時間	20分+常温12時間放置

(注)ボカシ部の乾燥時間は2倍必要となります。

諸条件で乾燥は変わります。上記はあくまで参考値です。

(注)プラスチック仕様

ベース:HXプラスチック硬化剤:レタンPGエコ シンナー=100:40:40~60

※硬化剤はプラスチック用マルチ硬化剤(PRTR物質含有)も使用可能。

※シンナーはレタンPGエコ HSシンナー、レタンPGハイブリッド シンナーも使用可能。

●仕様

	品名	率
ベース	レタンPGエコ マルチホワイト ベース	100
硬化剤※	レタンPGエコ モノコート硬化剤	20
シンナー	レタンPGエコ シンナー	30~50

※硬化剤は調色したベースに対して20%添加してください。